

Technický list

Authentic Oak 0,55/Authentic Oak Click 0,55 RIGID (1010, 1020, 1030, 1040, 2030, 2040, 3050, 3060, 4010, 5020)

Authentic Oak 0,55: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10581.
(Fresh Oak Authentic, SolidDryback 25-05)

Authentic Oak Click 0,55 RIGID: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN ISO 10581.
(Fresh Oak Authentic, SolidLOCK 50-05)



Vlastnosti	Norma	Authentic Oak 0,55	Authentic Oak Click 0,55 RIGID
	ISO 14001	ano	ano
	ISO 9001	ano	ano
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm + Polyuretan	0,55 mm + Polyuretan
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm (včetně integrované podložky 1 mm IXPE)
Spára		Jemná mikro 4V	Jemná mikro 4V
Hmotnost	ISO 23997	$\pm 4,350 \text{ kg/m}^2$	$\pm 7,130 \text{ kg/m}^2$
Rozměrová stálost	ISO 23999	Podélný směr: - 0.08 % Příčný směr: - 0.04 %	$\leq 1,0 \text{ mm}$
Elektrostatické chování	EN 1815	Gumová zkušební bota: - 0,3 kV	Gumová zkušební bota: 0,6 kV
Maximální zvuková izolace	ISO 10140-1	$\Delta L_w 5 \text{ dB}$	až 19 dB
Maximální zvuková propustnost	ISO 354	òs 0.05	òs 0.05
Tepelný odpor	EN 12667/ ISO 8302	0,014 m ² K/W	0,0124 m ² K/W

Hořlavost	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	0,11 mm	≤ 0,1 mm
Vhodné pro kolečkové židle	ISO 4918	ano (typ W)	ano (typ W)
Kluzkost	EN 13893	0,76 mμ (R9)	R9
Zátěž	ISO 10582	33 – intenzivní komerční použití 42 – běžné průmyslové použití	23 – intenzivní domácí využití 33 – intenzivní komerční využití
Pružnost	ISO 24344A	-	-
Chemická odolnost	ISO 26987	Třída O - dobrá	Třída O - dobrá
Toxicita	EN 71	Netoxické	Netoxické
Stálost barev	EN ISO 105 B02	6 – 8 v závislosti na provedení	6 – 8 v závislosti na provedení
Podlahové vytápění		28 °C	28 °C
Rozměr lamely		228,6 x 1219,2 mm	228 x 1210 mm
Balení		12 lamel/3,34 m ²	8 lamel/2,21 m ²

